


合成ゴムターポリンシリーズ 東レ®ナイロン使用

優れた耐久性、耐寒性、耐熱性、防水性を兼ね備え、機械カバー、ジャバラ、配管ダクト製品等の幅広い用途に適応します。

<Sample>



NE351 CR



NE353 CR




NE401 CR



NE403 CR



NE503 CR



NBR507A NBR



CH8000 ハイパロン

<性能表>

品番		NE351	NE353	NE401	NE403	NE503	NBR507A	CH8000
巾 x 長	(cm x m)	92 x 50乱	92 x 50乱	115 x 50乱	115 x 50乱	115 x 50乱	115 x 50乱	117 x 50乱
厚さ	(mm)	0.58	0.58	0.48	0.48	0.38	0.38	0.55
重量	(g/m ²)	760	760	600	600	480	530	530
引張強力 N/3cm(kgf/3cm)	タテ	1820 (186)	1740 (177)	1320 (135)	1350 (138)	630 (64)	630 (64)	2460 (251)
	ヨコ	1590 (162)	1540 (157)	1140 (116)	1250 (127)	500 (51)	590 (60)	2060 (210)
伸度 (%)	タテ	35	32	25	30	27	23	20
	ヨコ	40	36	25	30	25	23	25
引裂強力 N (kgf)	タテ	160 (16)	220 (22)	150 (15)	250 (25)	60 (6)	40 (4)	200 (20)
	ヨコ	170 (17)	185 (19)	120 (12)	250 (25)	60 (6)	40 (4)	220 (22)
耐揉性		2kg/1000回	2kg/1000回	2kg/1000回	2kg/1000回	1kg/1000回	1kg/1000回	1kg/1000回
耐水性		3kg/cm ² x 3分	3kg/cm ² x 3分	3kg/cm ² x 3分	3kg/cm ² x 3分	3kg/cm ² x 3分	3kg/cm ² x 3分	2kg/cm ² x 1分
耐寒性		-30°C異常なし	-30°C異常なし	-30°C異常なし	-30°C異常なし	-30°C異常なし	-30°C異常なし	-30°C異常なし
耐熱性 (1時間)		130°C異常なし	130°C異常なし	130°C異常なし	130°C異常なし	130°C異常なし	130°C異常なし	130°C異常なし
耐酸性 (10%硫酸)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
耐アルカリ性 (10%カセイソーダ)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
耐油性	ASTM	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	魚油・大豆油	-	-	-	-	-	異常なし	-
用途		機械カバー ジャバラ用	機械カバー ジャバラ用	機械カバー ジャバラ用	機械カバー ジャバラ用	機械カバー ジャバラ用	作業用前掛	コンクリート 蒸気養生シート ハウス用

※上記データは、測定平均値で保証値ではありません。
 ※上記データ中 Nの単位はニュートンです、()内は旧単位で参考値として表示しております。

取扱店

製造発売元  泉株式会社

大阪本社 / 〒530-0005 大阪市北区中之島三丁目3番3号(中之島三井ビルディング 13F)

TEL 06-6448-6058

東京支社 / 〒141-0021 東京都品川区大崎三丁目1番1号(JR東急目黒ビル 15F)

TEL 03-7519-7483

名古屋支店 / 〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目9番16号(NFビルディング 5F)

TEL 052-220-2050

福岡支店 / 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南一丁目9番8号(ケアイビル 2F)

TEL 092-472-0741