

マルチプルターポリン



東レ 高強カテトロン® 糸使用

用途



建築資材
シート
垂れ幕



間仕切



横断幕



パイプ
テント




野積
シート

特長

高強カポリエステル系の基布に、塩ビ樹脂で完全防水加工。
軽量で、耐久性抜群。安心の防災性能。


マルチプルターポリンシートⅠ



NH200-185


巾 185cm
長さ 52乱m
厚さ 0.42mm
重量 540g/m²

マルチプルターポリンシートⅡ




NH500-185

巾 185/92.5cm
長さ 52乱m
厚さ 0.34mm
重量 430g/m²
※92.5cm 巾あり




NH500RN-187

巾 187cm
長さ 50乱m
厚さ 0.30mm
重量 400g/m²



DH500-210

巾 210cm
長さ 52乱m
厚さ 0.34mm
重量 430g/m²



DH500SR-210

巾 210cm
長さ 52乱m
厚さ 0.28mm
重量 370g/m²

性能一覧表

項目 品種	巾	長さ	厚さ	重量	引張強力 N/3cm		破断伸度 %		引裂強力 N		防災認定 No.	
	(cm)	(m)	(mm)	(g/m ²)	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	防災物品	防災製品
NH200	185	52乱	0.42	540	1058	850	25	25	147	147	C-1130003	F-25021
NH500	185/92.5	52乱	0.34	430	510	510	22	25	80	70	CT-870011	F-18111
NH500RN	187	50乱	0.30	400	510	510	17	20	74	72	CT-040010	F-18093
DH500	210	52乱	0.34	430	510	510	22	25	60	50	CT-870011	F-18111
DH500SR	210	52乱	0.28	370	510	510	22	25	60	50	C-1120018	F-24198

○上記数値は測定平均値で保証値ではありません。

○上記データは国際単位表示です(強力単位:ニュートン(N)表示)。従来とのkgfとの換算値は1kg=9.8Nです。

○上記風力係数はシートの測定値が"1.5"の時の値です。

※日本防災協会認定No.(防災物品)について……… C-△-○○○○○は、使用目的を工事用シートとした場合に適合する防災認定No.です。

※日本防災協会認定No.(防災製品)について……… F-○○○○○は、使用目的をテント類・シート類・幕類とした場合に適合する防災認定No.です。

⚠ 取扱い上の注意

- ①原反には、品番およびロットNo.がサイドラベルに記載してあります。
- ②ロットNo.で、品質、出荷管理をしておりますので使用した材料のロットNo.は必ず記録、保存して下さい。
*膜材料の記録が無い場合、製品に問題が生じても品質証明を行うことが困難になります。
- ③品質には万全を期しておりますが万一問題が生じましたら、ただちに製造元に膜材料の品番とロットNo.を必ず連絡して下さい。

⚠ 縫製上の注意

- ①ライスター、パフなどの熱溶着する際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気して下さい。
- ②高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、希にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物のない状態で溶着して下さい。
- ③ウエルダー溶着条件が強過ぎると、溶着部分が収縮してシワが発生しますのでご注意下さい。
- ④膜材料が鉄骨等と直接触れる部分には、必ず布補強をして下さい。

⚠ 廃棄処分について

- シートを廃棄処分される際は、下記の方法で処理して下さい。
- ①廃棄物処理方法、都道府県条例などに従って処理して下さい。
 - ②許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

※日本防災協会認定 No.(防災物品) について

C△-○○○○○○○は、使用目的をじゅうたん等とした場合に適合する防災認定 No. です。

※日本防災協会認定 No.(防災製品) について

F-○○○○○は、使用目的をテント類・シート類・幕類とした場合に適合する防災認定 No. です。

販売元



泉 株式会社

大阪本社	〒530-0005	大阪市北区中之島3丁目3番3号(中之島三井ビルディング)	TEL 06-6448-6058	FAX 06-6448-6059
東京支社	〒141-0021	東京都品川区上大崎3丁目1番地1号(JR東急目黒ビル15階)	TEL 03-5719-7483	FAX 03-5719-7486
名古屋支店	〒454-0877	名古屋市中川区八田町701番地	TEL 052-365-1577	FAX 052-352-1650
福岡支店	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南1-9-8(ケイアイビル2階)	TEL 092-472-0741	FAX 092-472-2709

製造元



IMSテクノ株式会社 TEL 0584-27-4146

<http://www.izumi-cosmo.co.jp/canvas/>

詳しくはこちらから >>> [泉 ターポリン](#) 検索