性能一覧表

膜構造空間材料

品名	色数	巾 cm	長さ m乱	厚さ mm	重量 g/m ²	引張強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		耐水度 mm	防災認定 No.	基準強度 (N/cm)		国土交通大臣 認定番号
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			タテ	ヨコ	
ヒット®100F	9	104	50	0.52	760	2990	2990	5	9	150	150	2000	F-29236	980	980	MMEM-9017 NM-5063
	4	203														
防災テント 5MR-FS	13	103	50	0.52	580	1470	1340	25	20	78	78	1500	F-02030	460	400	MMEM-0021 UW-9010
	9	203														
5MR-COOL	1	203	50	0.52	580	1470	1340	25	20	78	78	1500	F-02030	460	400	MMEM-0021 UW-9010
5MR-TypeC	2	203	50	0.58	715	1500	1340	24	22	140	130	2000	FR-04326	480	420	MMEM-0094 DW-0143
グラス® (T-8000F)	5	103	50	0.55	660	1120	1020	20	25	100	100	2000	F-54007	371	336	MMEM-0063 UW-9008
サンシス® (TF-7)	4	203	50	0.55	660	1813	1617	18	20	196	147	2000	F-24197	523	458	MMEM-0036 UW-9008
大型テント (TF-200)	1	203	50	0.66	820	2150	2050	15	25	220	230	2000	F-58034	653	653	MMEM-9018 UW-9008
大型テント (SSB-3000G)	1	104	50	0.54	930	2970	2970	5	9	150	150	2000	F-09032	980	980	MMEM-9017 NM-0546
間仕切り (T-7070-VF)	2	185	25	0.80	760	700	600	20	30	140	190	2000	F-02043	—	—	—

商空間・住空間材料

品名	色数	巾 cm	長さ m乱	厚さ mm	重量 g/m ²	引張強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		耐水度 mm	防災認定 No.
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
ソルテリア® (SS00)	13	120	50	0.50	380	1176	725	70	40	80	50	1000	FR-02263
ブレネスタ® (BR-00)	6	200	50	0.39	260	1000	900	18	19	150	100	—	F-24234
カラーメッシュ (UV2000)	3	190	50	0.55	160	450	450	65	55	200	150	—	FR-03074
クールテント® (T-1700F)	23	94	50	0.37	460	730	630	15	18	80	70	1500	F-50002
クールテント®ソフト (T-1800F)	24	94	50	0.40	430	730	630	15	18	80	70	1500	F-60040

● 上記データは測定平均値で保証値ではありません。

※引裂強さの緑枠の試験方法はトラペゾイド法 / 白枠はシングルタンク法

※MMEM-○○○○は建築基準法施行令第 37 条第二号認定品

※NM-○○○○は建築基準法第 2 条第 9 号及び同法施行令第 108 条の 2 認定（不燃材料）

※DW-○○○○は建築基準法施工令第 136 条の 2 の 2 第一号認定番号

※UW-○○○○は建築基準法施行令第 109 条の 6 一号認定品

※F-○○○○○・FR-○○○○○は日本防災協会認定 No です。